

UV REVITAL

Návod na použití a technické informace

CHARAKTERISTIKA

UV REVITAL je speciální 100% UV stabilní dvousložkový polyaspartický nátěr k obnovení lesku kamenného koberce Destone UV REZIST.

ROZSAH POUŽITÍ

Po několika letech může povrch kamenného koberce UV REZIST vlivem povětrnostních podmínek a mechanického namáhání matnět, ztrácet lesk. K obnovení lesku slouží **UV REVITAL KK**.

ZPRACOVÁNÍ

- 0,45 kg složky A (pryskyřice) a 0,45 kg složky B (tvrdidla) se důkladně (**2 – 3 minuty elektrickým míchadlem při max. 250 ot./min**) promíchá v plastovém kbelíku. Výše uvedené množství je v poměru dodáno v jednotlivých lahvích. Není tedy třeba nic odvažovat, jen je nutné smíchat celý obsah dodaných lahví. **Nerozmíchávejte najednou větší množství než je uvedeno výše**, hrozí předčasné zatuhnutí směsi.
- **Vydatnost:** z dodaného balení je možno přetřít plochu kamenného koberce o velikosti **7m²**.
- Na **dokonale suchý povrch kamenného koberce** se nanáší nylonovým válečkem nebo štětcem tenká vrstva UV REVITALU (nylonový váleček naleznete v našem sortimentu prodávaného příslušenství pro kamenný koberec).
- Minimální aplikační teplota okolního prostředí i podkladu je minimálně 0° C. Doporučená teplota aplikace je minimálně 5° C. Maximální teplota pro aplikaci je 25° C. Během aplikace musí být podklad suchý. Aplikace se nedoporučuje při zvýšené vzdušné vlhkosti. Maximální relativní vlhkost vzduchu je 70%.
- Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je do 15 minut při 22° C. Při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti snižuje, proto doporučujeme rozmíchávat menší množství.
- Plocha po ošetření UV REVITALEM je pochozí po 6 hodinách při teplotě 20° C.
- Čištění náradí a znečištěných ploch provádějte acetonelem nebo ředidlem S6005, S6006, případně po zaschnutí mechanicky.

- **POZOR!** Vyvarujte se dlouhého míchání směsi při vysokých otáčkách, kdy se směs intenzivně prohřeje a začne předčasně tuhnout.
- Pracujeme-li s UV REVITALEM delší dobu, je třeba včas vyměnit aplikační váleček, než na něm začne směs tuhnout.

SKLADOVATELNOST

- Skladování složky A a B odděleně v uzavřených označených obalech a v suchu při teplotě 5°C až 25°C po dobu max. 6 měsíců od data nákupu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte pouze v souladu s návodem na používání.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem Vaší pokožky a očí s nevytvrzenými polyaspartickými pryskyřicemi a tvrdidly.
- Důsledným zabezpečením odvětrání se chraňte před nadýcháním výparů.
- Vždy používejte ochranné gumové rukavice, ochranné brýle, případně ochranný štít, pracovní oděv chránící celé tělo, uzavřenou pracovní obuv při míchání a aplikaci materiálu.

PRVNÍ POMOC

- **PŘI NADÝCHÁNÍ:** Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, odstranit znečištěný oděv a zajistit lékařskou pomoc.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Odstranit znečištěný oděv a intenzivně oplachovat zasažená místa proudem čisté teplé (30-32°C) vody. Dopravit k lékaři.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Vyjměte případně kontaktní čočky. Co nejrychleji provést výplach proudem vody, co nejdéle, min. 20 minut. Zajistit lékařské ošetření a ve výplachu pokračovat i při transportu postiženého.
- **PŘI POŽITÍ:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Vypláchnout ústa vodou a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.

UV REVITAL se dodává v plastových lahvích.



Výroba betonových prvků
a kamenného koberce

DESTONE s.r.o. 273 02 Tuchlovice u Kladna 619

TEL: 312 657 085, 702 270 158

destone@destone.cz

www.kamenny-koberec.net

www.destone.cz

Strana 1

Verze 2