

PORES KK

Návod na použití a technické informace

CHARAKTERISTIKA:

PORES KK je jednosložková, akrylátová výplňová hmota. Je tixotropní, gelovitá, mléčné barvy, po úplném vytvrzení čirá. Je ekologicky šetrná, zdravotně nezávadná, s velkou přilnavostí k povrchu a bez rozpouštědel.

ROZSAH POUŽITÍ:

PORES KK slouží k uzavření pórů (mezer mezi zrny) kamenného koberce **použitého v interiéru**. Struktura povrchu kamenného koberce zůstává zachována, přičemž se značně ulehčí úklid kamenného koberce. Po aplikaci PORESU KK doporučujeme takto vyplněný kamenný koberec přetřít finální vrstvičkou REVITALU KK, který naleznete v naší nabídce.

ZPRACOVÁNÍ:

- PORES KK se nanáší na vytvrzený kamenný koberec. Tento kamenný koberec musí být položen dle „Návodu pro pokládku kamenného koberce pro exteriér“.
- PORES KK je v přepravním obalu připraven k použití. **Promíchejte, neřeďte!**
- Nanáší se křížem oběma směry, gumovou nebo plastovou stěrkou tak, aby se hmota vtlačila do pórů kamenného koberce. Přebytkový PORES KK se stěrkou setře.
- PORES KK má mléčnou barvu, průhlednost získá až po úplném vytvrzení.
- Pochozí je po 24 hodinách, vytvrzený přetíratelný REVITALEM KK po 7 dnech. Vše při 20 °C/ 65 % relativní vlhkosti. Při nižší teplotě se časy prodlužují. Např. při 10°C je plocha pochozí až po 72 hodinách.
- Teplota pro aplikaci PORESU KK je 10 až 25°C.
- **Neaplikujte štětcem Aplikujte výhradně na vytvrzený (nelepivý) kamenný koberec!**

- V případě podkladu vytápěného podlahovým vytápěním, je nutné vypnout ohřev minimálně 24h před aplikací.
- Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě po použití očistit vodou.

SPOTŘEBA:

Spotřeba PORESU KK je cca 1 – 2 kg/m² dle použité frakce kameniva. **Při zrnitosti kamenného koberce 1-4, 1-5 a 3-5 mm je spotřeba cca 1 kg/m²**. Při zrnitosti kamenného koberce 4-8 mm je spotřeba cca 2 kg/m².

BALENÍ:

PORES KK je dodáván v plastových kbelících vědrech po 5 kg a 20 kg.

SKLADOVATELNOST:

- V suchu, v originálním obalu, při teplotě 10–25°C. **Nesmí zmraznout!** Trvanlivost 12 měsíců od data zakoupení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Používejte pouze v souladu s tímto návodem na použití.
- P261: Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/mlhy/ par/ aerosolů.
- P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
- P303+P361+P353: **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- P304+P340: **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
- P305+P351+P338: **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P501: Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.



Výroba betonových prvků
a kamenného koberce

DESTONE s.r.o. 273 02 Tuchlovice u Kladna 619

TEL: 312 657 085, 702 270 158

destone@destone.cz

www.kamenny-koberec.net

www.destone.cz

Strana 1

Verze 4