

# PENETRYL KK

## Návod na použití a technické informace

### CHARAKTERISTIKA

Penetryl KK je speciální epoxidová dvousložková penetrační hmota, ředitelná přidávkem vody.

### ROZSAH POUŽITÍ

Penetryl KK zajišťuje hloubkovou penetraci betonu. Používá se na betonové podklady pod standardní epoxidové kamenné koberce.

**Penetryl KK není vhodný pod kamenný koberec UV REZIST, kde doporučujeme Penetryl UVL nebo Penetryl Z (dle teplotních podmínek během realizace).**

### VÝHODY PENETRYLU KK

- Snadná aplikace
- Paropropustný
- Vodou ředitelný
- Vhodný pro aplikace v obtížně větratelných prostorách

### PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED APLIKACÍ PENETRYLU KK

- Betonový podklad musí být suchý, rovný, bez prasklin a izolován proti vlivům spodní vlhkosti. Podklad doporučujeme před aplikací zbrousit.
- Kletované povrchy je nutné před aplikací zbrousit, kvůli zvýšení přilnavosti penetrace.
- Před vlastní aplikací penetrace musí být podklad čistý, zbavený případných olejových skvrn, asfaltu, cementového mléka otryskáním tlakovou vodou, případně přebroušením, aby penetrace vsákla do podkladu.

### MÍSENÍ PENETRYLU KK

Před vlastním zpracováním se PENETRYL KK složka A smísí se složkou B v tomto poměru:

<b>PENETRYL KK složka A</b>	100 hmotnostních dílů
<b>PENETRYL KK složka B</b>	26 hmotnostních dílů

Takto připravená směs PENETRYLU KK složky A + B se smíchá s vodou v tomto poměru: **1 : 1**

<b>PENETRYL KK složka A+B</b>	100 hmotnostních dílů
<b>VODA</b>	100 hmotnostních dílů

Tato směs je již připravena k vlastní penetraci.

### ZPRACOVÁNÍ

- Míchání obou složek **2 – 3 minuty elektrickým míchadlem** v plastovém kbelíku. **Při 200 – 300 ot./min.**
- Penetrační nátěr má po smíchání formu mléčné bílé disperze, která se po nanesení na podklad během 30 minut vyčeří a vsákne do podkladu. **NIKDY NENANÁŠEJTE** kamenný koberec na mléčně zbarvenou penetraci. **Penetrační nátěr je možné aplikovat do cca 30 minut po kompletním smíchání s vodou.**

- Aplikaci penetrace provádět speciálním nylonovým válečkem nebo štětcem. Speciální nylonový váleček lze nalézt v našem sortimentu prodáváného příslušenství pro kamenný koberec.
- Penetraci podkladu provádět minimálně 24 hodin před pokládkou kamenného koberce.
- Teplota okolního prostředí i podkladu během aplikace **musí být v rozsahu 15°C - 27°C**. Doporučená teplota aplikace je 15°C až 25°C. **Pro teploty nižší než 15°C doporučujeme použití „zimní“ penetrace PENETRYL Z.**
- Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě po použití očistit vodou. V případě vytvrnutí mechanicky.

### VYDATNOST A BALENÍ PENETRYLU KK

- PENETRYL KK je dodáván ve dvou velikostech balení, spotřeba je výrazně závislá na struktuře a savosti podkladu.  
**4,42 kg** (3,5 kg A + 0,92 kg B) **na plochu 15 – 25 m<sup>2</sup>**  
**8,85 kg** (7 kg A + 1,85 kg B) **na plochu 25 - 45 m<sup>2</sup>**

### SKLADOVATELNOST

- Skladování PENETRYLU KK složky A a B odděleně v uzavřených označených obalech, v suchu při teplotě 5°C až 25°C po dobu max. 1 roku.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte pouze v souladu s návodem na používání.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem Vaší pokožky a očí s nevytvrzenými epoxidovými pryskyřicemi a tvrdidly.
- Důsledným zabezpečením odvětrání se chraňte před nadýcháním výparů.
- Vždy používejte ochranné gumové rukavice, ochranné brýle, případně ochranný štít, pracovní oděv chránící celé tělo, uzavřenou pracovní obuv při míchání a aplikaci materiálů.

### PRVNÍ POMOC

- PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, odstranit znečištěný oděv a zajistit lékařskou pomoc.
- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstranit znečištěný oděv a intenzivně oplachovat zasažená místa proudem čisté teplé (30-32°C) vody. Dopravit k lékaři.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyjměte případně kontaktní čočky. Co nejrychleji provést výplach proudem vody, co nejdéle, min. 20 minut. Zajistit lékařské ošetření a ve výplachu pokračovat i při transportu postiženého.
- PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Vypláchnout ústa vodou a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.



DESTONE s.r.o. 273 02 Tuchlovice u Kladna 619

TEL: 312 657 085, 702 270 158

destone@destone.cz

www.destone.cz

Strana 1

Verze 7